

Ficha de mantenimiento

Parqué de bambú aceitado

- Superficie
- ¿Qué producto?
- Consumo/frecuencia de aplicación, etc.
- ¿Cómo?

INSTRUCCIONES

- **La superficie: parqué BAMBOOTOUCH**
- **Información general**
 - La temperatura del producto y la temperatura ambiente deben estar entre 15 °C y 35 °C.
 - Asegure una buena ventilación todo el tiempo durante la aplicación y el periodo de secado.

INSTRUCCIONES

- ¿Qué producto?

Tratamiento inicial: - WOCA Aceite protector

(inmediatamente después de la instalación del parqué)

Limpieza habitual: - WOCA Jabón natural:
- WOCA Jabón máster

Mantenimiento: - WOCA Aceite protector

Limpieza profunda: - WOCA Limpiador intensivo
- WOCA Aceite de mantenimiento

(según sea necesario)

INSTRUCCIONES

• Consumo:

WOCA Limpiador intensivo:	100-150 m ² / litro
WOCA Aceite de mantenimiento:	60-80 m ² / litro
WOCA Jabón máster:	600 – 800 m ² / litro)
WOCA Jabón natural:	600 – 800 m ² / litro)
WOCA Aceite protector:	300 – 400 m ² / litro)

• Frecuencia:

Tratamiento inicial: Limpiador

Tras la colocación del bambú, **sólo si es necesario**, limpie la superficie con **WOCA intensivo**.

Cuando se seque completamente (8 h), aplique **WOCA Aceite de mantenimiento**. de lo contrario WOCA Aceite regenerador para aceite mezclado con agua fría (proporción 1:60)

Limpieza habitual:

WOCA Jabón natural mezclado con agua (proporción 1:60)*
(con el cepillo o la máquina limpiadora)

WOCA Jabón máster* mezclado con agua fría (proporción 1:60)*
(con el cepillo o la máquina limpiadora)

* según la intensidad del tránsito

Mantenimiento:

WOCA Aceite protector mezclado con agua (proporción 1:60)*
(con el cepillo o la máquina limpiadora)

Mantenimiento:

Aconsejamos limpiar la superficie cada 10-12 meses con **WOCA Limpiador intensivo** y mantener con **WOCA Aceite de mantenimiento**.

El mantenimiento se puede hacer de forma local.

Las instrucciones se pueden adaptar según el uso y las necesidades.

Aconsejamos cerrar las zonas para que el aceite se endurezca correctamente.

* Teniendo en cuenta que los parques están aceitados previamente, la dosificación inferior de la indicada en los envases.

TRATAMIENTO INICIAL

- **¿Cómo?**

- Tratamiento inicial inmediatamente posterior a la colocación del parqué:
- **Limpe la superficie con WOCA Limpiador intensivo y termine con WOCA Aceite de mantenimiento**

Limpeza (si es necesario, parquet muy sucio o manchas resistentes)

- Mezcle WOCA Limpiador intensivo con agua tibia en una proporción de 125 ml por 5 litros de agua.
- Limpie el suelo: deje brevemente la solución sobre el suelo para que disuelva la suciedad.
- Cuando se seque completamente (8 h), aplique WOCA Aceite de mantenimiento → **ver la limpieza a fondo**

En todos los demás casos: refuerza la capa protectora

la superficie deberá protegerse y limpiarse con **WOCA Aceite protector**, que forma una capa protectora.

LIMPIEZA HABITUAL

Limpieza habitual con mopa o máquina limpiadora

- Mezcle WOCA Jabón natural con agua fría.
- Dilución: 1/60
- Limpie siempre en el sentido de las fibras del bambú con la ayuda de una mopa o máquina limpiadora

**¡Atención! Es importante no dejar el agua sobre la superficie después de la limpieza.
¡No utilizar microfibra!**

Una vez por semana: utilizar WOCA Jabón máster en **superficies comerciales** (mezcla 1:60)*

Mantenimiento habitual con mopa o máquina limpiadora

- Mezcle WOCA Aceite protector con agua fría.
- Dilución: 1/60
- Limpie siempre en el sentido de las fibras de la madera con la ayuda de una mopa o máquina limpiadora

LIMPIEZA PROFUNDA

MANTENIMIENTO: (Según necesidad)

Limpie con WOCA Limpiador intensivo

- Mezcle WOCA Limpiador intensivo con agua tibia en una proporción de 125 ml por 5 litros de agua.
- Limpie el suelo: deje brevemente la solución sobre el suelo para que disuelva la suciedad.
- Tras el secado, se recomienda mantener con WOCA Aceite de mantenimiento.

Aplicación de WOCA Aceite de mantenimiento

- Agite cuidadosamente el bidón.
- Aplique una capa uniforme de WOCA Aceite de mantenimiento con ayuda de un rodillo de cerdas cortas.
- Trabaje por secciones de unos 5 a 10 m² para empezar, pues es importante que el aceite penetre bien en los poros del bambú antes de que se seque en la superficie.
- La superficie debe abrillantarse con ayuda de un fieltro blanco.
- Abrillante la superficie con ayuda de un paño de algodón colocado bajo un fieltro para abrillantar con el objetivo de eliminar el aceite sobrante. La superficie del suelo no puede, en ningún caso, tener aspecto aceitoso. El abrillantado debe eliminar cualquier rastro de aceite sobrante.
- Cuando la primera sección de 5 a 10 m² esté terminada, podrá pasar a la sección siguiente y volver a empezar con la aplicación de aceite y, después, abrillantar. Así, hasta que se haya tratado toda la superficie.
- El suelo se habrá pre-endurecido después de 6 a 8 horas a 20 °C. Tras 24 horas, el suelo se podrá pisar con cuidado.
- Igualmente, proponemos utilizar cartón como protección.

Después de 5 días, la superficie debe protegerse y limpiarse según el protocolo de mantenimiento.